Tolérance sur epaisseur

	Tolérance T3	Tolérance T3	EN 9445 Tab1	EN 9445 Tab 1
	jusqu'à 305 mm	320-400 mm	12,7 mm	600 mm
Epaisseur	+/- mm	+/- mm	+/- mm	+/- mm
0,30	0,007	-	0,007 (T3)	0,015
0,35	0,008	-	0,008 (T3)	-
0,40	0,009	-	0,012 (P)	0,018
0,45	0,009	-	-	-
0,50	0,010	-	0,010 (T3)	0,020
0,55	0,010	-	-	-
0,60	0,010	-	0,015 (P)	0,025
0,65	0,012	-	-	-
0,70	0,012	-	0,012 (T3)	0,025
0,75	0,012	-		-
0,80	0,013	-	0,015 (P)	0,025
0,85	0,013	-	-	-
0,90	0,013	-	0,015 (P)	-
0,95	0,013	-	-	-
1,00	0,018	0,018	0,018 (T3)	0,030
1,10	0,018	0,018	-	-
1,20	0,018	0,018	-	-
1,30	0,020	0,022	-	-
1,40	0,020	0,022	-	-
1,50	0,020	0,022	-	-
1,60	0,023	0,026	-	-
1,70	0,023	0,026	-	-
1,80	0,023	0,026	-	-
1,90	0,023	0,026	-	-
2,00	0,023	0,028	-	-
2,20	-	0,028	-	-
2,40	-	0,028	-	-
2,50	-	0,030	-	-
2,60	-	0,030	-	-
2,80	-	0,030	-	-
3,00	-	0,030	-	-
3,20	-	0,034	-	-
3,50	-	0,034	-	-
4,00	-	0,034	-	-
5,03	-	0,040	-	-

Résistance en traction in N/mm²

Acier C	Acier CrNi	Laiton
1.1274	1.4310	2.0321
trempé	10-150 mm	dur
1800-2000	15-1700	550-640
1800-2000	15-1700	-
1600-1900	15-1700	550-640
1600-1900	15-1700	-
1600-1900	15-1700	550-640
1600-1900	15-1700	-
1600-1900	15-1700	>630
1600-1900	15-1700	-
1600-1900	15-1700	370-440
1600-1900	15-1700	-
1600-1800	15-1700	450-610
1600-1800	15-1700	-
1600-1800	15-1700	550-640
1600-1800	15-1700	-
1600-1800	15-1700	450-610
1400-1600	15-1700	-
1400-1600	15-1700	-
1400-1600	13-1500	-
1400-1600	13-1500	-
1400-1600	13-1500	-
1400-1600	13-1500	-
1400-1600	13-1500	-
1400-1600	13-1500	-
1400-1600	13-1500	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-